



# SPECIFICATIONS NATURAL PAPER 75 #

Natural paper 75gsm Version **sans agent blanchissant** : 100% fibre de canne à sucre issue de production de sucre etc.

CARACTERISTIQUES	UNIT	METHOD	REFERENCE VALUE	TOLERANCE
GRAMMAGE	gr/m <sup>2</sup>	ISO 536	75	+/- 2%
Epaisseur	micrones	ISO 534	104	+/- 3
Rugosité BENDTSEN	ml/min	ISO 8791-2	400	max.
POROSITE GURLEY	seg./100 cm <sup>3</sup>	ISO 5636/5	50	max.
longueur rupture par le travers BREAKING LENGTH CD.	km	ISO 1924	3	min.
longueur rupture dans le sens BREAKING LENGTH LD.	km	ISO 1924	5,6	min.
Luminosité ISO BRIGHTNESS C/2°	%	ISO 2470	48	min.
OPACITE (C/2°)	%	ISO 2471	95	min.
COMPOSITION FIBER	-	-	-	-
Fibre Canne à sucre SUGAR CANE FIBER	%		100	100 % CHEMICAL PULP
OBSERVACIONES				

We have verified with SCS Global Service the carbon footprint measurement turning our product as a Green Product.

Imprimé sur papier NAT